

平成21年度登録材料リサイクル事業者の再商品化製品品質測定結果

下記は、平成21年度登録材料リサイクル事業者（平成20年度契約施設）の再商品化製品品質測定結果です。

再生処理事業者名	施設名	系列/種類	塩素分(%)	主成分(%)	製品形状	水分(%)
明円工業株式会社		PE	0.17	97.8	ペレット・減容品	0.13
		PP	0.10	98.2	ペレット・減容品	
大富工業株式会社			0.10	95.8	ペレット・減容品	0.29
株式会社丸協協和プラスチック			0.33	91.7	ペレット・減容品	0.01
株式会社シティ・サービス			0.10	98.3	ペレット・減容品	0.11
株式会社青南商事			0.33	90.7	ペレット・減容品	-
小田島建設株式会社			0.10	98.4	フレーク・フラフ	1.45
新港リサイクル株式会社			0.19	93.5	ペレット・減容品	0.39
株式会社湯沢クリーンセンター			0.10	91.3	減容品	0.20
			0.18	91.3	ペレット	
北日本通商株式会社			0.29	98.0	フレーク・フラフ	0.60
秋田エコブラッシュ株式会社			0.12	98.0	ペレット・減容品	0.10
株式会社二瓶商店			0.26	96.7	ペレット・減容品	0.30
有限会社中村環境			0.10	99.0	ペレット・減容品	0.04
株式会社ナカムラ			0.10	98.4	ペレット・減容品	0.37
株式会社リサイクル・エヌ・エス			0.57	85.0	フレーク・フラフ	0.22
北辰機材株式会社			0.26	93.2	ペレット・減容品	0.62
株式会社ビーカム			0.10	94.6	フレーク・フラフ	0.05
株式会社三興			1.02	94.1	ペレット・減容品	0.10
株式会社エコスファクトリー		PE	0.13	97.8	ペレット・減容品	0.13
		PP	0.14	98.0	ペレット・減容品	
サン商事株式会社			0.14	98.1	ペレット・減容品	0.10
株式会社慶興総建			0.10	98.2	フレーク・フラフ	0.30
有限会社現代興業			0.10	97.5	フレーク・フラフ	0.75
株式会社レイ・モンド			0.26	96.5	ペレット・減容品	0.86
リ・パレット株式会社			0.10	92.4	ペレット・減容品	0.71
株式会社加藤商事			0.10	99.3	フレーク・フラフ	0.20
太誠産業株式会社	横浜幸浦工場		0.10	98.2	フレーク・フラフ	0.71
	狭山工場		0.27	90.4	ペレット・減容品	0.66
	国立工場		0.16	95.8	ペレット・減容品	0.79
鈴木運輸株式会社			0.36	96.2	ペレット・減容品	0.26
株式会社大誠樹脂			0.52	89.6	ペレット・減容品	0.10
J F E 環境株式会社	水江工場		0.10	94.4	ペレット・減容品	0.40
	福山工場		0.12	95.8	ペレット・減容品	0.32
ウェステックエナジー株式会社	新潟第2工場		0.10	96.9	ペレット・減容品	0.24
	新潟第3工場		0.37	94.1	ペレット・減容品	0.35
株式会社日本アクシィーズ	坪根工場		0.12	96.5	ペレット・減容品	0.11
株式会社日本アクシィーズ	東港工場		0.10	86.3	ペレット・減容品	0.13
株式会社富山環境整備		1系列	0.23	94.6	ペレット・減容品	0.40
		2系列	0.20	94.1	ペレット・減容品	
		3系列	0.10	96.8	ペレット・減容品	
株式会社ブリテック			0.12	92.5	ペレット・減容品	0.81
福井環境事業株式会社		1系列	0.19	96.5	ペレット・減容品	0.39
		2系列	0.11	97.1	ペレット・減容品	
アルパレット株式会社			0.13	95.8	ペレット・減容品	0.22
飯山陸送株式会社			0.44	92.5	フレーク・フラフ	0.60
株式会社信越ケイテック			0.10	98.0	ペレット・減容品	0.14
岐阜県清掃事業協同組合			0.10	90.1	ペレット・減容品	0.17
株式会社グリーンループ		PE・PP混合	0.10	94.4	ペレット・減容品	0.25
		PE	0.22	98.2	ペレット・減容品	
三重中央開発株式会社			0.19	97.1	ペレット・減容品	0.44
有限会社山川商事			0.13	98.0	ペレット・減容品	0.30
株式会社エコパレット滋賀		1系列	0.10	95.5	ペレット・減容品	0.39
		2系列	0.10	95.3	ペレット・減容品	
株式会社リサイクル・アンド・イコール			0.10	95.3	ペレット・減容品	0.50
因幡環境整備株式会社			0.10	95.4	ペレット・減容品	0.19

平成21年度登録材料リサイクル事業者の再商品化製品品質測定結果

下記は、平成21年度登録材料リサイクル事業者（平成20年度契約施設）の再商品化製品品質測定結果です。

再生処理事業者名	施設名	系列/種類	塩素分(%)	主成分(%)	製品形状	水分(%)
株式会社エスアイケイ			0.18	96.0	ペレット・減容品	0.25
株式会社広島リサイクルセンター		1系列	0.10	90.4	ペレット・減容品	0.14
		2系列	0.10	94.0	ペレット・減容品	
		3系列	0.10	94.9	ペレット・減容品	
		4系列	0.10	94.5	ペレット・減容品	
		5系列	0.10	94.4	ペレット・減容品	
		6系列	0.10	94.5	ペレット・減容品	
株式会社広島企業		1系列	0.10	96.1	ペレット・減容品	0.11
		2系列	0.10	95.4	ペレット・減容品	
株式会社リング			0.16	97.4	ペレット・減容品	0.60
クリエート産業株式会社			0.15	98.4	ペレット・減容品	0.23
三宅生コン株式会社			0.17	98.4	フレーク・フラフ	0.38
旭鉱石株式会社			0.10	98.1	ペレット・減容品	0.25
田中石灰工業株式会社			0.12	97.1	ペレット・減容品	0.30
株式会社サンクス		1系列	0.13	84.2	ペレット・減容品	0.50
		2系列	0.13	88.5	ペレット・減容品	
		3系列	0.12	88.0	ペレット・減容品	
株式会社イマナガ			0.16	98.4	ペレット・減容品	0.42
株式会社納所運輸			0.10	96.1	フレーク・フラフ	0.85
小嶋産業株式会社			0.23	98.0	ペレット・減容品	0.55
株式会社黒田工業			0.27	94.7	ペレット・減容品	0.17
株式会社ニチア			0.44	88.2	ペレット・減容品	0.32

* 再商品化製品として製造量が多い、PE・PP混合品の品質測定を行ったが、PE、PP、PE・PP混合品に分別している事業者は2種類の製品について測定を行った。

* 入札選定において優先扱いを受ける、材料リサイクル再商品化製品の品質基準

下記3つの基準を全て満たすこと

- 1) 塩素分：0.30%以下
- 2) 主成分：90.0%以上
- 3) 水分：フレーク・フラフ；3.0%以下、ペレット・減容品；1.0%以下