# 平成26年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表 （石川県）

平成26年10月31日

| 通番 | ﾃﾞｰﾀ整理NO（市町村ｺｰﾄﾞｰ保管施設ｺｰﾄﾞｰベール種別） | 都道府県 | 市町村名又は一部事務組合名 | 構成市町村 | 保管施設名 | 汚れ評価 | 破袋度評価点 | 未破袋袋数 | 容器包装比率評価（%） | | | | | | | | | 禁忌品評価 | | 評価ランク | | | かさ比重 | ベール梱包バンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | プラスチック製容器包装 | 汚れの付着 | 指定収集袋 | PET区分の容器 | 他素材容器包装 | 容器包装以外のプラ | 事業系廃棄物 | その他 | 異物合計 | 医療系廃棄物の有無 | 危険品の有無 | 破袋度評価ランク | 容器包装比率評価ランク | 禁忌品判定ランク | | |
| 1 | 17201-01-11 | 石川県 | 金沢市 | | 金沢市戸室リサイクルプラザ | 品質に影響を与える汚れはない。 | 5 | 5 | 91.70 | 1.63 | 2.51 | 0.44 | 0.25 | 1.90 | 0.00 | 1.57 | 8.30 | 無 | 無 | A | A | A | 0.17 | ＰＰバンド |
| 2 | 17203-01-11 | 石川県 | 小松市 | | 小松市環境美化センター | 品質に影響を与える汚れなし。 | 5 | 2 | 97.20 | 0.96 | 0.39 | 0.60 | 0.08 | 0.54 | 0.00 | 0.23 | 2.80 | 無 | 無 | A | A | A | 0.23 | ＰＰバンド内側透明フィルム巻 |
| 3 | 17206-02-11 | 石川県 | 加賀市 | | 株式会社きだち | 残渣汚れがわずかに見られる。 | 5 | 1 | 95.20 | 0.50 | 2.76 | 0.29 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.19 | 4.80 | 無 | 無 | A | A | A | 0.23 | ＰＰバンド内側透明ビニール袋 |
| 4 | 17211-01-11 | 石川県 | 能美市 | | 有限会社日本海開発　山口工場 | 品質に影響を及ぼす汚れなし | 3 | 18 | 94.18 | 0.72 | 2.69 | 0.38 | 0.07 | 1.78 | 0.00 | 0.18 | 5.82 | 無 | 無 | B | A | A | 0.18 | ＰＰバンド |
| 5 | 17324-01-11 | 石川県 | 川北町 | | 有限会社日本海開発　山口工場 | 錆汚れがわずかに見られる。 | 5 | 6 | 93.90 | 1.55 | 3.36 | 0.37 | 0.06 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 6.10 | 無 | 有 | A | A | D | 0.22 | ＰＰバンド |
| 6 | 17821-01-11 | 石川県 | 河北郡市広域事務組合 | かほく市、津幡町、内灘町 | 河北郡市リサイクルプラザ | 品質に影響を及ぼす汚れはない | 5 | 0 | 99.75 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 無 | 無 | A | A | A | 0.10 | ＰＰバンド、内側白色フィルム巻 |
| 7 | 17837-01-11 | 石川県 | 羽咋郡市広域圏事務組合 | 羽咋市、志賀町、宝達志水町 | 羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンター | 錆汚れが多少見られる。 | 5 | 3 | 98.12 | 0.65 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.82 | 0.00 | 0.14 | 1.88 | 無 | 無 | A | A | A | 0.20 | ＰＰバンド，内側透明フィルム巻 |