

平成29年度登録材料リサイクル事業者の再商品化製品品質測定結果

下記の表は、平成29年度登録材料リサイクル事業者を対象とし、平成28年度に測定した再商品化製品の品質測定結果です。

事業者名	工場名	製品種類	製品形状	塩素分(%)	主成分(%)	水分率(%)
株式会社シティ・サービス	エコパーク三笠	PE・PP混合	ペレット	0.10	99.3	0.1
		PE	ペレット	0.10	98.3	0.1
株式会社青南商事	プラスチックリサイクル工場	PE・PP混合	ペレット	0.10	97.0	0.0
新港リサイクル株式会社	本社工場	PE・PP混合	減容品	0.10	97.6	0.3
株式会社湯沢クリーンセンター	鹿プラスチックリサイクル工場	PE・PP混合	減容品	0.10	98.2	0.2
	第二工場	PE・PP混合	減容品	0.10	96.1	0.1
秋田エコブラッシュ株式会社	本社工場	PE	ペレット	0.10	98.9	0.1
		PP	ペレット	0.10	98.5	0.1
株式会社二瓶商店	白沢工場	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.8	0.1
株式会社中村環境	相馬工場	PE	減容品	0.10	93.0	0.3
		PE	ペレット	0.10	97.3	0.1
		PP	減容品	0.10	91.5	0.3
		PP	ペレット	0.10	93.4	0.2
北辰機材株式会社	プラスチックリサイクルプラント	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.9	0.3
株式会社エコスファクトリー	埼玉工場 / 1系	PE	ペレット	0.10	98.6	0.2
	埼玉工場 / 2系	PE	ペレット	0.10	98.6	0.2
	埼玉工場	PP	ペレット	0.10	98.7	0.2
リ・パレット株式会社	富津プラスチックリサイクル工場	PE・PP混合	減容品	0.10	97.4	0.8
株式会社バースヴィジョン	本社工場	PE	ペレット	0.10	98.9	0.1
		PP	ペレット	0.10	98.6	0.1
株式会社加藤商事	西多摩支店リサイクルプラント	PE・PP混合	フレーク・フラフ	-	-	-
エム・エム・プラスチック株式会社	富津プラスチック資源化工場	PP	ペレット	0.10	98.9	0.2
		PE	ペレット	0.10	97.5	0.1
JFEプラリソース株式会社	水江原料化工場(材料リサイクル)	PE・PP混合	減容品	0.10	97.7	0.3
		PE・PP混合	ペレット	0.10	97.6	0.3
	福山原料化工場(材料リサイクル)	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.7	0.3
		PE・PP混合	減容品	0.10	98.1	0.2
株式会社エーアールシー	坪根工場(ライン1)	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.7	0.1
	坪根工場(ライン2)	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.5	0.1
	東港工場	PE・PP混合	減容品	0.10	95.8	0.3
株式会社富山環境整備	リバースシステム原料製造工場	PE	減容品	0.23	95.9	0.3
		PP	減容品	0.12	96.1	0.1
株式会社ブリテック	エコタウンセンター	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.0	0.1
福井環境事業株式会社	二日市リサイクルセンター	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.8	0.3
岐阜リサイクルセンター	リサイクルセンター輪之内工場	PE	ペレット	0.10	98.8	0.3
		PE・PP混合	ペレット	0.10	98.4	0.1
株式会社斉藤商店	大野第2工場	PE・PP混合	ペレット	0.27	92.6	0.2
株式会社グリーンループ	菊川工場	PE	ペレット	0.10	98.7	0.4
		PE	ペレット	0.10	98.8	0.3
		PP	ペレット	0.10	98.5	0.3
株式会社シーピーアール	飯山工場	PE・PP混合	減容品	0.10	99.0	0.4
		PE	ペレット	0.10	97.5	0.4
株式会社ボックス	関工場	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.5	0.4
		PE	ペレット	0.10	98.6	0.3
三重中央開発株式会社	三重容器包装リサイクル工場	PE	ペレット	0.10	99.3	0.2
		PP	ペレット	0.10	98.7	0.2
有限会社山川商事	アースコンセンター	PE・PP混合	ペレット	0.10	98.1	0.3
		PE	ペレット	0.10	98.3	0.2
		PP	ペレット	0.10	98.3	0.2
株式会社エコパレット滋賀	本社工場	PE	減容品	0.10	98.4	0.4
		PP	減容品	0.10	97.1	0.3
		PE・PP混合	減容品	0.10	98.4	0.4
大東衛生株式会社	EAST-D	PE・PP混合	減容品	0.10	94.1	0.1
株式会社リサイクル・アンド・イコール	容器包装プラスチックリサイクル工場	PE	減容品	0.10	98.4	0.5
		PP	ペレット	0.10	98.7	0.4
因幡環境整備株式会社	いなばエコリサイクルセンター	PE・PP混合	ペレット	0.10	97.0	0.1
		PE	ペレット	0.10	98.5	0.1
		PP	ペレット	0.10	98.0	0.1
株式会社広島リサイクルセンター	久井工場(ライン1)	PE・PP混合	ペレット	0.10	97.0	0.1
	久井工場(ライン2→7)	PE・PP混合	ペレット	0.10	95.7	0.2
	久井工場(ライン3)	PE・PP混合	ペレット	0.10	94.6	0.1
	久井工場(ライン4)	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.3	0.2
	久井工場(ライン5)	PE・PP混合	ペレット	0.10	95.7	0.2
	久井工場(ライン6)	PE・PP混合	ペレット	0.10	95.6	0.2
	久井工場	PP	ペレット	0.10	97.1	0.1
	久井工場	PE	ペレット	0.10	98.3	0.2
株式会社広島企業	宇都テクノリサイクルセンター(ライン1)	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.9	0.1
		PE	ペレット	0.10	98.0	0.1
	宇都テクノリサイクルセンター(ライン2)	PE・PP混合	ペレット	0.10	96.1	0.1
		PE	ペレット	0.10	98.0	0.1
株式会社コーヨー	リサイクルセンター	PE・PP混合	ペレット	0.10	97.5	0.1
三宅生コン有限会社	リブラ工場	PE・PP混合	ペレット	0.11	96.7	0.1
旭鉱石株式会社	リサイクリング 旭	PE・PP混合	ペレット	0.15	95.6	0.1
田中石灰工業株式会社	高知プラスチック再生センター	PE・PP混合	ペレット	0.10	97.9	0.2
		PE	ペレット	0.10	98.8	0.2
	旭川プラスチック再生センター	PE	ペレット	0.30	98.0	0.2
株式会社エコポート九州	本社工場	PP	ペレット	0.19	96.8	0.2
		PE	減容品	0.10	96.8	0.3
株式会社黒田工業	ひゅうがリサイクルセンター	PP	減容品	0.11	97.6	0.3
		PE・PP混合	ペレット	0.10	98.8	0.2
		PE	ペレット	0.10	98.8	0.2

\* 再商品化製品として製造量が多い、PE・PP混合品の品質測定を行ったが、PE、PP、PE・PP混合品に分別している事業者は、それぞれの製品について測定を行った。

\* 塩素分測定結果が0.10>は、0.10と表示した。

\* 入札選定において優先扱いを受ける、材料リサイクル再商品化製品の品質基準 : 下記3つの基準を全て満たすこと

(1) 塩素分: 0.30%以下、(2) 主成分: 90.0%以上、(3) 水分 : フレーク・フラフ: 3.0%以下、ペレット・減容品: 1.0%以下