

平成28年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（北海道）

平成28年11月18日

通番	テ-タ整理NO 市町村コード-保 管施設コード- ベール種別)	都道府県	市町村名又は一部事 務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%										禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ベール梱包 バンド
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定取 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の有 無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク	禁忌品 判定ラ ンク			
1	01100-03-11	北海道	札幌市		札幌市中沼プラスチック選別センター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	1	97.23	0.94	0.36	0.03	0.16	0.82	0.00	0.46	2.77	無	無	A	A	A	0.16	PPバンド	
2	01202-02-11	北海道	函館市		函館プラスチック処理センター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	10	97.45	0.70	0.59	0.00	0.12	0.78	0.00	0.36	2.55	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド、 内側白色袋詰め	
3	01203-01-11	北海道	小樽市		北しりべし広域クリーンセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	7	95.67	1.35	0.00	1.42	0.17	0.96	0.00	0.43	4.33	無	有	A	A	D	0.24	フィルム巻き	
4	01204-03-11	北海道	旭川市		REPLAファクトリー	錆汚れが多少見られる。	5	5	91.45	2.07	0.22	2.08	0.38	2.13	0.35	1.32	8.55	無	有	A	A	D	0.24	PPバンド	
5	01205-01-11	北海道	室蘭市		室蘭市ストックヤード	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	93.61	0.92	2.03	2.74	0.00	0.62	0.00	0.08	6.39	無	無	A	A	A	0.22	PPバンド	
6	01208-03-11	北海道	北見市	訓子府町、置戸町	北見市プラスチック処理センター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	98.77	0.11	0.62	0.00	0.03	0.30	0.08	0.09	1.23	無	無	A	A	A	0.21	PPバンド	
7	01210-01-11	北海道	岩見沢市		いわみざわ環境クリーンプラザ	錆汚れが多少見られる。	5	7	96.79	1.32	0.27	0.05	0.24	0.73	0.00	0.60	3.21	無	有	A	A	D	0.16	PPバンド・ 内側透明袋詰め	
8	01213-02-11	北海道	苫小牧市		明円工業株式会社	品質に影響を与える汚れがない。	5	0	99.08	0.34	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.27	0.92	無	無	A	A	A	0.15	PPバンド	
9	01214-01-11	北海道	稚内市		稚内市リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	97.78	0.58	0.04	0.00	0.00	1.51	0.00	0.09	2.22	無	無	A	A	A	0.16	PPバンド、 内側透明袋詰め	
10	01215-02-11	北海道	美唄市		美唄市旧リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	5	7	94.13	1.21	2.58	0.09	0.10	1.60	0.00	0.29	5.87	無	有	A	A	D	0.25	PPバンド	
11	01216-01-11	北海道	芦別市		芦別市資源ごみ保管施設	品質に影響を与える汚れが無い。	5	6	98.53	0.84	0.05	0.00	0.03	0.53	0.00	0.02	1.47	無	無	A	A	A	0.23	PPバンド	
12	01219-01-11	北海道	紋別市	滝上町、興部町、西興部村、雄武町	紋別リサイクルセンター	錆汚れが多少見られる。	3	18	92.98	1.54	2.31	0.72	0.34	1.63	0.00	0.48	7.02	無	無	B	A	A	0.17	PPバンド	
13	01220-01-11	北海道	士別市		士別市リサイクルセンター	食物汚れが多少見られる。	0	38	92.93	3.25	0.27	0.49	0.42	2.00	0.00	0.64	7.07	無	有	D	A	D	0.17	PPバンド	
14	01221-01-11	北海道	名寄市		名寄市リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	5	95.87	0.95	1.52	0.00	0.12	1.21	0.00	0.33	4.13	無	有	A	A	D	0.12	PPバンド、 内側白色袋詰め	
15	01222-01-11	北海道	三笠市		三笠市みどりが丘環境センターリサイクルプラザ	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	95.66	1.41	1.40	0.00	0.02	1.32	0.00	0.19	4.34	有	無	A	A	D	0.17	PPひも	
16	01223-01-11	北海道	根室市		根室市資源再生センター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	98.67	0.46	0.11	0.03	0.00	0.49	0.00	0.24	1.33	有	無	A	A	D	0.17	PPバンド	
17	01224-01-11	北海道	千歳市		千歳市リサイクルセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	0	87.79	1.63	7.57	1.52	0.22	1.08	0.00	0.19	12.21	無	有	A	B	D	0.24	PPバンド、 内側透明袋詰め	
18	01231-01-11	北海道	恵庭市		恵庭市リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れがない。	5	2	96.77	1.23	0.30	0.20	0.23	1.01	0.00	0.26	3.23	無	有	A	A	D	0.22	PPバンド	
19	01234-01-11	北海道	北広島市		北広島市資源リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	98.42	0.29	0.46	0.03	0.05	0.61	0.00	0.14	1.58	無	有	A	A	D	0.24	PPバンド	
20	01236-01-11	北海道	北斗市		北斗市一般廃棄物資源ごみ保管施設	品質に影響を与える汚れが無い。	5	11	95.27	3.14	0.03	0.20	0.12	0.96	0.00	0.28	4.73	無	無	A	A	A	0.19	PPバンド	
21	01337-02-11	北海道	七飯町		資源ごみ（その他プラ）ストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	93.89	0.36	3.92	0.14	0.02	1.53	0.00	0.14	6.11	無	有	A	A	D	0.16	PPバンド	
22	01345-01-11	北海道	森町	鹿部町	森町リサイクルプラザ	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	99.64	0.03	0.08	0.00	0.03	0.16	0.00	0.06	0.36	無	有	A	A	D	0.21	PPバンド、 内側半透明袋詰め	
23	01346-01-11	北海道	八雲町		八雲町リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	5	1	92.59	2.33	1.02	0.06	0.07	2.17	1.27	0.49	7.41	無	有	A	A	D	0.16	PPバンド、 内側透明袋詰め	
24	01394-01-11	北海道	蘭越町		南空知リサイクルパーク	錆汚れが僅かに見られる。	3	22	94.24	0.97	2.01	0.23	0.46	1.68	0.00	0.41	5.76	無	有	B	A	D	0.16	PPバンド	
25	01395-01-11	北海道	ニセコ町		資源ごみストックヤード3	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	98.19	0.23	1.33	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08	1.81	無	無	A	A	A	0.09	PPバンド	
26	01396-02-11	北海道	真狩村		資源ごみストックヤード3	品質に影響を与える汚れがない。	5	0	99.05	0.21	0.46	0.00	0.00	0.24	0.00	0.04	0.95	無	無	A	A	A	0.09	PPバンド	
27	01398-01-11	北海道	喜茂別町		比羅岡リサイクルパーク	品質に影響を及ぼす汚れが無い。	5	5	83.40	1.29	1.26	0.11	0.15	2.37	11.11	0.31	16.60	無	有	A	D	D	0.17	PPバンド、 外側半透明袋詰め	
28	01399-02-11	北海道	京極町		琴平リサイクルセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	6	92.73	3.29	0.39	0.14	0.25	2.56	0.00	0.64	7.27	無	有	A	A	D	0.21	PPバンド、 内側透明袋詰め	
29	01400-02-11	北海道	倶知安町		琴平リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	12	95.87	1.62	0.35	0.06	0.21	1.35	0.00	0.54	4.13	無	無	A	A	A	0.22	PPバンド、 内側透明袋詰め	
30	01424-01-11	北海道	奈井江町		浦臼町地力増進施設	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	96.30	0.54	2.16	0.04	0.12	0.68	0.00	0.16	3.70	無	有	A	A	D	0.12	PPバンド	

平成28年度 プラスチック製容器包装ペール品質調査結果一覧表（北海道）

平成28年11月18日

通番	テール整理NO 市町村コード-保管施設コード-ペール種別)	都道府県	市町村名又は一部事務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%										禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ペール梱包 バンド
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定収 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の有 無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク	禁忌品 判定ラ ンク			
31	01429-01-11	北海道	栗山町		栗山町資源リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	3	22	88.05	5.60	0.00	0.08	0.22	4.81	0.00	1.24	11.95	無	有	B	B	D	0.24	PPバンド	
32	01430-01-11	北海道	月形町		月形町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	99.58	0.03	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.42	無	無	A	A	A	0.14	PPバンド	
33	01431-01-11	北海道	浦臼町		浦臼町地力増進施設	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	96.36	0.28	2.30	0.11	0.02	0.85	0.00	0.08	3.64	無	無	A	A	A	0.12	PPバンド	
34	01461-01-11	北海道	中富良野町	富良野市、上富良野町、南富良野町、占冠村	富良野生活圏資源回収センター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	99.00	0.21	0.00	0.02	0.00	0.39	0.36	0.02	1.00	無	無	A	A	A	0.15	PPバンド	
35	01464-02-11	北海道	和寒町		士別市リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	3	23	94.98	2.41	0.03	0.36	0.09	1.96	0.00	0.17	5.02	無	無	B	A	A	0.19	PPバンド	
36	01465-01-11	北海道	剣淵町		士別市リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	3	17	93.50	2.14	0.04	0.25	0.45	2.35	0.00	1.27	6.50	無	有	B	A	D	0.18	PPバンド	
37	01468-01-11	北海道	下川町		名寄市リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	97.00	0.57	1.07	0.12	0.04	1.04	0.00	0.16	3.00	無	有	A	A	D	0.11	PPバンド、 内側白色袋詰め	
38	01469-01-11	北海道	美深町		名寄市リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	3	97.17	0.69	0.62	0.11	0.11	1.07	0.00	0.23	2.83	無	無	A	A	A	0.12	PPバンド、 内側白色袋詰め	
39	01470-01-11	北海道	音威子府村		名寄市リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	2	97.90	0.56	0.54	0.08	0.08	0.58	0.00	0.26	2.10	無	無	A	A	A	0.11	PPバンド、 内側白色袋詰め	
40	01512-01-11	北海道	浜頓別町		浜頓別町資源物ストックヤード	錆汚れがわずかに見られる。	5	1	96.99	1.41	0.53	0.02	0.05	0.95	0.00	0.05	3.01	無	無	A	A	A	0.27	PPバンド	
41	01513-01-11	北海道	中頓別町		中頓別町一般廃棄物埋立処理施設	品質に影響を与える汚れがない。	5	1	95.71	0.85	1.61	0.00	0.08	1.49	0.00	0.26	4.29	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド	
42	01514-01-11	北海道	枝幸町		枝幸リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	2	98.85	0.55	0.06	0.04	0.01	0.27	0.00	0.22	1.15	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド、 内側透明袋詰め	
43	01543-01-11	北海道	美幌町		美幌町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	3	97.45	0.59	0.75	0.04	0.06	0.47	0.00	0.64	2.55	無	有	A	A	D	0.21	PPバンド	
44	01544-01-11	北海道	津別町		津別町リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	93.14	4.84	1.07	0.03	0.00	0.85	0.00	0.07	6.86	無	無	A	A	A	0.23	PPバンド	
45	01545-01-11	北海道	斜里町		斜里町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	0	128	97.11	0.59	0.21	0.08	0.06	1.15	0.35	0.45	2.89	無	無	D	A	A	0.17	PPバンド	
46	01546-01-11	北海道	清里町		清里町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	97.67	0.65	0.00	0.13	0.00	1.20	0.00	0.35	2.33	有	無	A	A	D	0.23	PPバンド	
47	01547-01-11	北海道	小清水町		有限会社 網走三協資源リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られる。	5	0	97.35	1.47	0.00	0.00	0.07	1.03	0.00	0.08	2.65	無	無	A	A	A	0.17	PPバンド	
48	01564-01-11	北海道	大空町		大空町リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	4	97.05	0.45	1.79	0.00	0.03	0.43	0.00	0.25	2.95	無	有	A	A	D	0.23	PPバンド、 内側白色袋詰め	
49	01607-01-11	北海道	浦河町		浦河町クリーンプラザ	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	99.36	0.05	0.02	0.13	0.11	0.30	0.00	0.03	0.64	無	無	A	A	A	0.14	PPひも、外 側透明袋詰め	
50	01632-01-11	北海道	士幌町	上士幌町	士幌町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	0	102	95.86	0.57	1.89	0.13	0.17	1.13	0.00	0.25	4.14	無	有	D	A	D	0.19	PPバンド、 内側半透明袋詰め	
51	01634-01-11	北海道	鹿追町		鹿追町廃棄物再生利用施設	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	98.17	0.41	0.45	0.22	0.02	0.53	0.00	0.20	1.83	有	有	A	A	D	0.11	PPひも	
52	01635-01-11	北海道	新得町		新得町リサイクルセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが無い。	5	2	98.39	0.67	0.51	0.12	0.00	0.28	0.00	0.03	1.61	無	無	A	A	A	0.19	PP紐	
53	01636-01-11	北海道	清水町		清水町リサイクルセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	1	98.78	0.21	0.03	0.09	0.13	0.54	0.00	0.22	1.22	無	有	A	A	D	0.14	PPひも	
54	01649-01-11	北海道	浦幌町		浦幌町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	98.76	0.10	0.79	0.05	0.03	0.24	0.00	0.03	1.24	無	有	A	A	D	0.10	PP紐、また はバンド	
55	01663-01-11	北海道	浜中町		浜中町リサイクルセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	2	98.12	0.14	0.53	0.32	0.04	0.73	0.00	0.12	1.88	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド	
56	01668-01-11	北海道	白糠町		白糠町クリーンセンター	品質に影響を与える汚れが無い。	5	0	95.12	2.86	0.56	0.11	0.11	0.95	0.00	0.29	4.88	無	無	A	A	A	0.20	PPバンド	
57	01691-02-11	北海道	別海町		別海町資源物保管庫	泥汚れが多少見られる。	0	40	91.21	1.35	2.91	1.40	0.22	2.13	0.11	0.67	8.79	無	無	D	A	A	0.17	PPバンド	
58	01813-01-11	北海道	根室北部廃棄物処理 広域連合	中標津町、標津町、 羅臼町	根室北部廃棄物処理広域連合リサイク ルセンターくると	食物汚れがわずかに見られる。	5	2	94.28	2.48	1.00	0.08	0.08	1.46	0.00	0.62	5.72	無	有	A	A	D	0.22	PPバンド、 内側白色袋詰め	
59	01835-01-11	北海道	十勝環境複合事務組 合	帯広市、音更町、芽 室町、中札内村、更 別村、幕別町、池田 町、豊頃町	十勝リサイクルプラザ	品質に影響を与える汚れが無い。	5	9	95.53	1.29	1.21	0.32	0.22	0.92	0.00	0.51	4.47	無	有	A	A	D	0.19	PPバンド	
60	01849-01-11	北海道	南空知公衆衛生組 合	南幌町、由仁町、長 沼町	南空知リサイクルパーク	錆汚れが少し見られる。	0	114	94.55	2.67	0.00	0.08	0.08	1.97	0.00	0.65	5.45	無	無	D	A	A	0.14	PPバンド	

平成28年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（北海道）

平成28年11月18日

通番	テーク整理NO 市町村コード・保 管施設コード・ ベール種別)	都道府県	市町村名又は一部事 務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%										禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ベール梱包 バンド
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定収 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の 有無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク	禁忌品 判定ラ ンク			
61	01859-01-11	北海道	岩内地方衛生組合	共和町、岩内町、泊 村、神恵内村	リサイクルセンター1	品質に影響を与える汚れが 無い。	5	0	98.09	0.00	1.27	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	1.91	無	有	A	A	D	0.20	PPバンド、 内側透明袋詰 め	
62	01861-01-11	北海道	羽幌町外2町村衛生 施設組合	苫前町、羽幌町、初 山別村	きらりサイクル工房ストックヤード棟	品質に影響を与える汚れが 無い。	0	71	93.27	0.70	1.84	0.25	0.26	3.23	0.19	0.26	6.73	無	無	D	A	A	0.16	番線	
63	01877-01-11	北海道	南十勝複合事務組合	大樹町、広尾町、幕 別町	南十勝環境衛生センターストックヤード	品質に影響を与える汚れが ない。	5	0	95.00	0.31	1.41	0.18	0.03	2.75	0.00	0.32	5.00	無	有	A	A	D	0.08	PPバンド	
64	01879-02-11	北海道	安平・厚真行政事務 組合	厚真町、安平町	明円工業株式会社	品質に影響を与える汚れが ない。	5	0	98.47	0.67	0.03	0.03	0.03	0.47	0.00	0.30	1.53	無	無	A	A	A	0.16	PPバンド	
65	01907-01-11	北海道	池北三町行政事務組 合	本別町、足寄町、陸 別町	銀河クリーンセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが 無い。	0	57	95.23	0.68	0.20	0.00	0.28	3.25	0.00	0.36	4.77	無	有	D	A	D	0.23	PPバンド	
66	01919-01-11	北海道	遠軽地区広域組合	佐呂間町、遠軽町、 湧別町	遠軽地区広域組合リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが 無い。	3	13	97.84	0.25	0.91	0.08	0.02	0.85	0.00	0.05	2.16	無	無	B	A	A	0.15	PPバンド	
67	01943-01-11	北海道	大雪清掃組合	東神楽町、東川町、 美瑛町	リサイクルプラザたいせつ	品質に影響を与える汚れが 無い。	5	10	94.95	0.74	1.99	0.05	0.31	1.57	0.00	0.39	5.05	有	有	A	A	D	0.16	PPバンド	
68	01950-01-11	北海道	平取町外2町衛生施 設組合	むかわ町、日高町、 平取町	平取町外2町衛生施設組合清掃セン ター	錆汚れがわずかに見られ る。	5	0	92.50	0.12	4.93	0.28	0.00	2.12	0.00	0.05	7.50	無	無	A	A	A	0.26	PPバンド、 内側透明袋詰 め	
69	01957-01-11	北海道	留萌南部衛生組合	留萌市、増毛町、小 平町	資源化施設	錆汚れが僅かに見られる。	5	0	97.75	1.30	0.00	0.00	0.08	0.62	0.17	0.08	2.25	無	無	A	A	A	0.25	PPバンド、 内側透明袋詰 め	